

Folia uszczelniająca w płynie

INFORMACJA O PRODUKCIE

Gotowa do użycia folia uszczelniająca w płynie do wykonywania podłytkowych izolacji przeciwwilgociowych. Tworzy elastyczną, bezspoinową powłokę chroniącą podłoże przed wilgocią i wodą działającą bez ciśnienia. Łatwa w aplikacji wałkiem lub pędzlem, przeznaczona do stosowania w łazienkach, kuchniach, pralniach i innych pomieszczeniach narażonych na okresowe zawilgocenie.



ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony jest do wykonywania podłytkowych izolacji przeciwwilgociowych w:

- łazienkach i kabinach prysznicowych;
- kuchniach i pralniach;
- toaletach i pomieszczeniach sanitarnych;
- piwnicach;
- balkonach i tarasach;
- innych pomieszczeniach narażonych na okresowe działanie wilgoci.

Ograniczenia stosowania

Folia uszczelniająca w płynie nie jest przeznaczona jako ostateczna, dekoracyjna warstwa wykończeniowa ani do powierzchni stale zanurzonych w wodzie, takich jak baseny, fontanny czy zbiorniki.

Najważniejsze zalety

- gotowa do użycia
- łatwa i szybka aplikacja wałkiem lub pędzlem;
- tworzy elastyczną, bezspoinową powłokę;
- skutecznie ogranicza przenikanie wilgoci;
- bardzo dobra przyczepność do typowych podłoży budowlanych;
- możliwość stosowania na betonie, tynku, jastrychu, płytach gipsowo-kartonowych oraz wybranych podłożach drewnopochodnych;

Karta Techniczna (TDS)

- odpowiednia do stosowania przed układaniem płytek ceramicznych;
- może być stosowana w systemach z ogrzewaniem podłogowym, zgodnie z zaleceniami producenta.

Dane techniczne

Parametry	Wartość
Konsystencja	Lepka ciecz
Kolor	Niebieski
System utwardzania	schnięcie fizyczne
Ciężar właściwy	1,35±0,05 g/cm ³
temperatura stosowania	+10°C - +35°C
temperatura podłoża	+10°C - +35°C
czas schnięcia	12 godzin
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm ²
Wodoodporność	Brak przenikania (≤ 20g)
Zdolność do mostkowania spękań: - w warunkach standardowych - w bardzo niskiej temperaturze (-20°C)	≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm ²
Przyczepność po kontakcie z wodą	≥ 0,5 N/mm ²
Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną	≥ 0,5 N/mm ²
Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	≥ 0,5 N/mm ²
Zużycie	1,1-1,5 kg/m ²

* Powyższe podsumowanie ma charakter wyłącznie informacyjny

FORMA DOSTAWY | POJEMNOŚĆ

Wiadro, : 1,4kg; 3kg; 7kg; 14kg

SPOSÓB UŻYCIA

Folia w płynie pozwala szybko i wygodnie wykonać izolację podpłytkową bez stosowania skomplikowanych narzędzi.

- Przed użyciem zapoznać się z etykietą produktu.
- Zawartość opakowania przemieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.
- Prace prowadzić w temp. +10 °C do +35 °C
- Podłoże powinno być nośne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń (kurz, rdza, smary, oleje, farby, stare szczeliwa) oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność do podłoża.
- Podłoże zagruntować za pomocą preparatu gruntującego w celu wyrównania chłonności zgodnie z zaleceniami wskazanymi na opakowaniu preparatu gruntującego.
- Folię aplikować w minimum dwóch krzyżujących się warstwach za pomocą pędzla lub wątka malarskiego. Zaleca się uzyskanie warstwy suchego produktu w zakresie 1-2mm. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej (od 2h do 6h w zależności od grubości warstwy, temp. otoczenia i wilgotności).

Karta Techniczna (TDS)

- W narożach, przy odpływach, przejściach instalacyjnych i dylatacjach zaleca się zastosowanie odpowiednich taśm oraz uszczelnień systemowych.
- Do klejenia płytek przystąpić minimum po 12 godzinach od naniesienia ostatniej warstwy. Zaleca się użycie kleju w klasie C2 TE S1 zgodnym z EN 12004.
- Narzędzia i zabrudzenia myć bezpośrednio po użyciu wodą.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Data ważności: 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na opakowaniu.

Wraz z publikacją niniejszego arkusza danych wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Wydanie: 09.26

Zawarte w karcie technicznej informacje o produkcie są wynikiem przeprowadzonych badań. W odniesieniu do możliwości zastosowania produktu (pkt 3 niniejszej karty technicznej), należy je traktować wyłącznie jako rekomendacje stanowiące skutek doświadczeń Producenta. Ze względu na liczne możliwości zastosowań oraz szeroki wachlarz metod pracy z udziałem produktu Producent nie ponosi z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z niewłaściwym zastosowaniem produktu lub skutki związane z realizacją prac z udziałem produktu. Informacje o produkcie obowiązują wyłącznie w ich najbardziej aktualnej wersji.

RYTM TRADE Sp. z o.o.

ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Polska
Tel.: +48 32 324 00 60 / 61

WWW.RYTMTRADE.COM